



BİTÜMLÜ EMÜLSİYON

(Primer)

Tanımlama

- Su bazlı bitümlü emülsiyon

Ambalaj

- 18/1 kg / Teneke

Uygulama Alanları

- Dikey ve yatay zeminlerde uygulanır.

Uygulama Yöntemi

- Uygulanacak yüzey kuru ve yağ, dizel yakıt, benzin & diğer kimyasal maddelerden arındırılmış olmalıdır.

- (1:3 oranında) suyla karıştırılacak olup, yüzey üzerine fırça ile tatbik edilecektir.(400gr/m²)

- Kıvamının kalın olması durumunda, inceltmek için sıcak su kullanınız.(%10 ile 15'i kadar)

- Uygulama sonrasında beton plakanın rengi AÇIK kahverengi olacaktır.

- Uygulama sonrasında fırça ve ruloları sıcak suyla yıkayınız.

- Kullandıktan sonra teneke kutunun kapağını sıkıca kapayınız.

- Dizel yakıtı, tolüen & trikloroetilen ile çıkarılabilmektedir.

Stok

Kapağı açılmamış halde bir yıla kadar bir süre saklanabilmektedir. (+5 ile 30°C)

Özellikleri	Standartlar	Birim	Değerler
Yoğunluk	TS 132	Gr/L cm ³	1,02
Buharlaştırma Sonrası Kalıntı Oranı	TS 132	%	48
Kalıntının Kül İçeriği	TS 132	%	20
Su içeriği	TS 132	%	52
Alevlenebilirlik	TS 132		Alevlenme veya yanma yoktur
Sabitleşme süresi	TS 132	Saat	Azami 24
Isı akışı (100 ± 3) °C	TS 132		Çökme veya Akış yoktur
Esneklik (0 ± 1/2) °C	TS 132		Çatlama Pullanma yoktur
Çıplak alev etkisi	TS 132		Uygulanan yerde kavrulma
Suya dayanıklılık	TS 132		Yeniden emülsiyona dönmemektedir.
Yangına Tepki	TS 132		150 mm geçen alevlenme yoktur